

# Methodenkarte




BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## CORRIDOR® BLACK S 739

**Anwendungsbereich:**  
Boden



pH 7,5

<b>Verdünnung</b>	Pur	 	
<b>Geeignet für</b>	Dunkle Bodenbeläge; Messehallen, Lagerflächen, etc.	<b>Nicht geeignet für</b>	Textile Oberflächen; Unversiegeltes Parkett
<b>Anwendung</b>	Wasserbeständige beschichtbare Bodenbeläge; Bitumen; Asphalt; Stein; Beton- und Zementestrich; PVC-Beläge ohne PUR-Vergütung		
 <b>Problem- lösung</b>	<b>Problem   Fehler   Voraussetzung</b>	<b>Lösung</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ungenügende Füllkraft; Glanz</li> <li>▪ Schaumbildung mit „Kratern“ als Resultat nach dem Trocknen</li> <li>▪ Abfärben unter Begehung</li>   <li>▪ Starke „Verstrichung“ unter Beanspruchung</li>   <li>▪ Graues / mattes Erscheinungsbild der Oberfläche durch hartes Wasser</li> <li>▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen ...)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belag zu porig; weitere Schicht auftragen</li> <li>▪ Belag zu rau, beim Auftragen langsamer verteilen</li> <li>▪ Nach Corridor® Black S 739 immer eine Schicht Corridor® Glorin S 734, Corridor® Matt S 737, Corridor® Jewel S 741 auftragen</li> <li>▪ Intensivreinigung mit Maradin HC 43, Aktiv G 433 oder Spraycleanern mit Corridor® Spray S 770</li> <li>▪ Reinige periodisch mit O Tens Azid G 501</li>   <li>▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit</li> </ul>	

# Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## ALTERNATIVE PRODUKTE | CORRIDOR® BLACK S 739

Anwendungsbereich:  
Boden



pH 7,5

Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Corridor® Basic S 720	Farblos, widerstandsfähig gegen Mechanik	Porenfüller, Grundierer
Corridor® Glorin S 734	Farblos	Bodenbeschichtung, glänzend
Corridor® Matt S 737	Farblos, matt	Bodenbeschichtung, seidenmatt
Corridor® Jewel S 741	Farblos	Bodenbeschichtung, hochglänzend